



Barnices con efecto natural

Sistema de recubrimiento mate para ventanas,
puertas y elementos de madera-aluminio

Especialmente con los elementos de madera de colores claros - por ejemplo, roble, abeto o l arice - existe un deseo creciente de mantener estos elementos lo m as natural posible. Esta tendencia comenz  hace unos a os en los muebles y los pisos de madera. Nuestra barniz con efecto natural Induline NW-740/05 en base agua se puede utilizar para embellecer ventanas, ventanas de madera-aluminio, invernaderos y puertas de entrada. Los elementos de construcci n que no est n directamente expuestos a la intemperie pueden ser tratados sin color y tienen un aspecto casi de madera sin tratar. Para los elementos que est n directamente expuestos a la intemperie, Remmers tiene tonos naturalmente pigmentados y mates que imitan los diferentes tipos de madera. El resultado: un efecto natural con protecci n contra los rayos ultravioleta, buena resistencia a los ara azos y protecci n contra las cremas de manos.



Ventajas:

- Una superficie mate con una ligera decoloración de la madera
- La madera parece permanecer en su estado natural
- Con una ventaja añadida: resistente a los arañazos y a las cremas de manos
- La superficie no tiene tendencia a brillar
- Incoloro: para construcciones protegidas
- Tonos naturales: también para la exposición directa a las condiciones climáticas



Induline NW-740/05

Barniz con efecto natural en base agua. Altamente resistente a los arañazos y a las cremas de manos. Para elementos de construcción de madera estables (exposición directa/indirecta a la intemperie)

Induline NW-740/05

Barniz con efecto natural en base agua. Altamente resistente a los arañazos y a las cremas de manos

Campos de aplicación:	<ul style="list-style-type: none"> Para elementos de construcción de madera estables (exposición directa/indirecta a la intemperie) Para elementos de construcción estables de madera conífera o frondosa color claro Ventanas, puertas de casa y galerías Construcciones combinadas de madera y aluminio Muros cortina (ascenso/transversal) Colores naturales para la madera, directamente expuestos a la intemperie - incoloro solo para construcciones de madera protegidas Recubrimiento intermedio y final
Propiedades:	<ul style="list-style-type: none"> Una superficie mate con una decoloración muy ligera: la madera parece haber permanecido en su estado natural El bloqueador ultravioleta reduce el oscurecimiento de la madera Resistente a los arañazos y a la crema de manos - en caso de carga normal No brillante Variante incoloro para construcciones protegidas: efecto natural óptimo Colores naturales para la exposición directa a la intemperie: las variedades pigmentadas imitan los diferentes tipos de madera para obtener un aspecto natural. Además, hay una buena protección contra los rayos ultravioleta
Elaboración:	<ul style="list-style-type: none"> Rociado Airless: Boquilla: 0,28 – 0,33 mm Presión del material: 70 – 90 bares Rociado Airmix: Boquilla: 0,28 – 0,33 mm Presión del material: 70 – 90 bares Presión del pulverizador: 1 – 2 bares
Consumo:	aprox. 150 – 200 ml/m ² por capa (corresponde a: grosor de capa húmeda: 150-275 µm, grosor de capa seca: 50-100 µm)
Repintado:	Seco en superficie: después de aprox. 1h Lijado/repintado: después de aprox. 4 horas (valores a 20°C y 65% de humedad relativa)



Productos del sistema	Art.-Nr.
Induline SW-900 **	(3776)
Induline GW-360	(3201)
Induline GW-306 **	(3488)
Induline ZW-504i	(3453)
Induline Perfect-Finish	(1879)
Set de mantenimiento para puertas	(2746)

Induline NW-740/05		5 l Lata	20 l Lata
incoloro	7920	■	■
colores especiales*	7921	■	■

Colección de colores para un efecto natural



Color	Incoloro
Tipo de madera	Abeto
Para construcciones protegidas	
Estructura del sistema:	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Induline GW-306 FT 38863 ■ Induline NW-740/05 incoloro 	



Color	Incoloro
Tipo de madera	Roble
Para construcciones protegidas	
Estructura del sistema:	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Induline GW-360 incoloro ■ Induline ZW-504i incoloro ■ Induline NW-740/05 incoloro 	



Color	Incoloro
Tipo de madera	Lárice
Para construcciones protegidas	
Estructura del sistema:	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Induline GW-360 incoloro ■ Induline ZW-504i incoloro ■ Induline NW-740/05 incoloro 	




Color	Abeto natural
Tipo de madera	Abeto
Para la exposición directa a la intemperie	
Estructura del sistema:	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Induline SW-900 ■ Induline GW-360 FT 38856 ■ Induline ZW-504i incoloro ■ Induline NW-740/05 FT 38857 	



Color	Roble natural
Tipo de madera	Roble
Para la exposición directa a la intemperie	
Estructura del sistema:	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Induline GW-360 FT 38854 ■ Induline ZW-504i incoloro ■ Induline NW-740/05 FT 38855 	



Color	Lárice natural
Tipo de madera	Lárice
Para la exposición directa a la intemperie	
Estructura del sistema:	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Induline SW-900 ■ Induline GW-360 FT 38858 ■ Induline ZW-504i incoloro ■ Induline NW-740/05 FT 38859 	



Color	Efecto concreto
Tipo de madera	Abeto
Para la exposición directa a la intemperie	
Estructura del sistema:	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Induline SW-900 ■ Induline GW-201/208 blanco ■ Induline DW-601 blanco (con un 10% de agua) ■ Pulverizar la Dilución V-890 en la superficie (pistola de copa, boquilla pequeña, baja presión) ■ Aqua KB-004 FT 31030 / FT 31049 (después de secar, pulverizar una capa ligera (niebla), eliminar el exceso y lijar) ■ Induline NW-740/05 + 4% SM-820 / L 	



Color	Incoloro, encalado
Tipo de madera	Roble
Para construcciones protegidas	
Estructura del sistema:	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Induline GW-360 incoloro ■ Induline ZW-504i incoloro ■ KP-840 blanco (aplicar, dejar que penetre en los poros y eliminar el exceso) ■ Induline NW-740/05 incoloro 	



Color	blanco, mate profundo
Tipo de madera	Abeto
Para construcciones protegidas	
Estructura del sistema:	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Induline SW-900 ■ Induline GW-201/208 blanco ■ Induline ZW-400 blanco ■ Induline DW-601/20 blanco ■ Induline NW-740/05 incoloro (con 10% Induline DW-601/20 blanco) 	

